

# PRODUKT- DATENBLATT



## TIPP-OIL CLP 150

### TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 04.12.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

### Beschreibung

TIPP-OIL CLP 150 wird hergestellt auf Basis hochwertiger Mineralöle und bewährter Additive. Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoß-Belastungen erzielt. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes von CLP 150 ist das Kälteverhalten dieses Produkts ausgezeichnet.

### Anwendungshinweise

TIPP-OIL CLP 150 verfügt über sehr gute Eigenschaften als Schmiermittel. Daher kann CLP 150 bei überwiegend allen Industriegebieten bei konstanter & Stoß- Belastung eingesetzt werden.

### Spezifikationen:

- AGMA 9005-D94
- DIN 51517-3

### Empfehlung:

- Cincinnati Milacron
- Clean Panel Coker
- US Steel 224
- US Steel S-200

### Eigenschaften:

- Ausgezeichnetes Kälteverhalten
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Verhinderung von Schaumbildung
- Zinkfrei
- Stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastungen
- Niedriger Stockpunkt
- Hemmt Rost- und Korrosionsbildung

# PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL  
CLP 150

**TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG**

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 04.12.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

## Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	152,3	MM <sup>2</sup> /S	DIN 51659-2:2017-02
kinematic viscosity at 100°C	14,8	MM <sup>2</sup> /S	DIN 51659-2:2017-02
viscosity index	96		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	887	KG/M <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-27	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.  
02.02.2022 01:00:04